# weberfloor duroprimer

**Primário para pavimentos minerais.**

**Permeável ao vapor**
**Cor bege para controlo visual**
**Resistente à agua**

## Utilizações

- Primário de aderência de base cimentícia pronto a usar para melhoria da ligação de pavimentos minerais a betão curado. Primário a aplicar sobre betão curado antes da aplicação de **weberfloor durotop** e **weberfloor durostone**.
- Para aplicações em interiores e exteriores não sendo afetado por humidade no suporte. Permeável ao vapor.

## Suportes

- Apto para aplicação sobre suportes de betão de classe mínima C25/30 e que apresentem uma resistência mínima de 1,5 N/mm² de aderência (Teste de Pull Off – Resistência à tração).

## Limites de utilização

- A aplicação do produto deve ser realizada a uma temperatura do suporte superior a 5°C.
- A temperatura ambiente para aplicação deste produto deve ser superior a 5°C.

## Composição

- Cimento Portland, agregados selecionados e aditivos orgânicos (sem cloretos).

## Consumo

- Aproximadamente 2 Kg/m² (em função da absorção e rugosidade do suporte).

## Recomendações

- A limpeza das ferramentas deverá ser feita com água com o produto em fresco antes do seu endurecimento.
- Juntas existentes no suporte devem ser respeitadas na argamassa a aplicar sobre o primário.



SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Portugal, S.A. • NIF 502 208 546 •
Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira, 3800-055 Aveiro (Portugal)
Tel.: +351 234 10 10 10 • e-mail: info.portugal@saint-gobain.com • www.weber.saint-gobain.pt

## Preparação do suporte

- Os suportes de betão de classe mínima C25/30 devem ser preparados mecanicamente por fresagem, granalhagem ou lixagem ou por lavagem de alta pressão em função do seu estado e contaminação. Deve apresentar consolidado e com o poro aberto para melhor penetração do primário **weberfloor duroprimer**.
- O suporte de betão deve estar livre de fissuras e zonas freáveis. Deve apresentar-se livre de leitadas superficiais, poeiras e partículas soltas, livre de óleos, graxas e outras contaminações.
- O betão deve ser humedecido 1 dia antes da aplicação do primário, evitando a formação de poças.

## Aplicação

- Adicionar por cada saco de 25 kg **weberfloor duroprimer**, aproximadamente 5,5 litros de água.
- Misture durante cerca de 3 minutos com um agitador mecânico de baixa rotação até obter uma consistência plástica.
- Em seguida, o material deve ser escovado com vassoura dura no suporte previamente preparada e humedecido. Tome cuidado para que não ocorra desbotamento no produto quer por excesso de humidade no suporte ou por excesso de água de amassadura.
- Garantir cerca de 1 a 2 mm de espessura de primário aplicada.
- Aplicar de imediato o pavimento mineral decorativo, **weberfloor durotop** ou **weberfloor durostone** sobre o primário ainda em fresco de modo a evitar a secagem precoce do primário.

## Recomendações de Segurança na Utilização

- Este produto deve ser usado apenas para usos industriais e profissionais.
- Consultar Ficha de Dados de Segurança em www.weber.saint-gobain.pt

### Apresentação

Saco de 25 Kg (48 sacos por palete)

### Cores

Bege (disponível em versão branca).

### Conservação

6 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e em local seco e

ao abrigo da humidade.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.



SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Portugal, S.A. • NIF 502 208 546 •
Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira, 3800-055 Aveiro (Portugal)
Tel.: +351 234 10 10 10 • e-mail: info.portugal@saint-gobain.com • www.weber.saint-gobain.pt