

webertec 915

Pasta betuminosa flexível para impermeabilização.

Produto pronto a aplicar com rápida resistência à chuva.
Boa trabalhabilidade e flexibilidade.
Para suportes verticais e horizontais.

Utilizações

- Impermeabilização de fundações, muros de contenção de terras e paredes de caves.
- Colagem de placas de isolamento ou drenagem ao próprio produto.
- Manutenção e reparação de antigas impermeabilizações.
- Apto para situações verticais e horizontais.

Suportes

- Betão, alvenarias ou suportes à base de cimento.

Composição

- Emulsão betuminosa com poliestireno (Não contém solventes).

Consumo

- 3,7 a 4,8 L por m²

Recomendações

- Usar apenas em pequenas floreiras, na instalação incluir proteção contra raízes.
- Temperaturas de aplicação: 5°C a 35 °C
- Não aplicar com gelo, sobre superfícies geladas ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes, em pleno sol, com o suporte quente nem com chuva
- Em locais subterrâneos, assegurar a ventilação para evitar condensações
- Limpar as ferramentas com água com o produto em fresco. Após secagem utilizar um solvente adequado para produtos betuminosos.

Características de utilização (*)

- Temperatura de aplicação: 5°C a 35°C
- Tempo de espera entre camadas: 3 horas
- Tempo de secagem: 3 dias (no mínimo)
- Espessura total: 3 a 4 mm
- Ferramenta aplicação: talocha metálica lisa.

NOTA: no mercado português em virtude das condições climatéricas o produto é comercializado sem o aditivo em pó (apenas utilizado nos países nórdicos).

(*) Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e encurtados a temperaturas mais elevadas.

Prestações (*)

- Densidade de mistura (22°C / 70%Hr): 0,65 kg/dm³
- Consistência: pastosa
- Resíduo Seco: 83% em volume

(*) Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

Preparação do suporte

- Os suportes devem estar sãos, limpos, resistentes, sem leitadas nem descofrantes
- Recomenda-se lavagem a alta pressão
- Em suportes muito porosos deve-se aplicar uma 1ª demão diluída com o mesmo produto.
- O betão novo deve estar estabilizado (28 dias)
- As fissuras existentes devem ser tratadas com argamassa de reparação adequada
- Tratar sempre os pontos singulares
- Quando as juntas ou irregularidades do suporte sejam superiores a 5 mm, preencher primeiro com **weberdry KF** ou **weberdry KG**.

Aplicação

- O **webertec 915** é um produto pronto a usar.
- Para melhorar a sua consistência e evitar alguma sedimentação, pode-se efetuar uma mistura inicial manual.
- Aplicar a primeira camada com uma talocha, aguardar 3 horas e aplicar a segunda camada.
- Quando aplicado em pontos sensíveis deve ser reforçado com malha de fibra de vidro antialcalina (4x4mm ou 2x2mm), bem esticada e com sobreposições adequadas, logo após a primeira camada e enquanto o produto está fresco.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em construir.saint-gobain.pt.
- Como medida de proteção individual deve usar luvas não absorventes, máscara de proteção de poeiras e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.



Apresentação

- Balde de 30L
(palete de 18 baldes x 30L(0,65g/cm³) ≈ 350kg)

Cor

Preto

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo do gelo, sol e humidade

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- a) Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- b) Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- a) Saná-los e/ou retificá-los;
 - b) Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
 - c) Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceites, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.
- A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.