

weberad cataliser

Aditivo acelerador de cura para aplicação combinada com weberdry pur seal.

Utilizações

- O **weberad cataliser** acelera a cura da membrana de impermeabilização **weberdry pur seal**, permitindo uma cura homogênea, rápida, mesmo em baixas temperaturas, de modo que a aplicação da camada seguinte (**weberdry pur coat**) seja possível em 3-5 horas. A adição do **weberad cataliser** ao **weberdry pur seal** permite a aplicação desta membrana em qualquer espessura e sem formação de bolhas, tendo especial importância quando ocorre a combinação do **weberdry pur seal** com a **weberdry fabric 110**.
- Esta combinação pode ser aplicada, no caso de:
 - Impermeabilização de Telhados;
 - Impermeabilização de Varandas, Terraços e Varandas;
 - Impermeabilização de Áreas húmidas (sob cerâmica) em Banheiros, Cozinhas, Varandas, Salas Auxiliares, etc..
 - Impermeabilização de plataformas de tráfego de pedestres e veículos.

Limites de utilização

- Adicionar cerca de 2 - 3% do **weberdry pur seal** (por peso).
- Tempo de vida útil da mistura (20 °C, 100 ml): 30 min (2%); 20 min (3%).
- Tempo de resistência à chuva (20 °C; espessura do revestimento de 1,5 mm): 3 h (2%); 1,5 h (3%).

Consumo

- A proporção de mistura a utilizar do Weberdry PUR Seal com o Weberad Cataliser é: 100: 2 ou 100: 3 por peso (Weberdry PUR Weberdry: Weberad Cataliser).
Exemplo: 25kg: 0,5kg ou 25kg: 0,75kg)

Aplicação

- Mexa bem o **weberdry pur seal** antes de usar.
- Adicione a quantidade correta de **weberad cataliser** – consultar capítulo “consumo”.
- O **weberad cataliser** e o **weberdry pur seal** devem ser misturados através de um agitador mecânico de baixa velocidade, de acordo com a proporção de mistura estipulada, por cerca de 3-5 min. A mistura dos componentes deve ser efetuada com muito cuidado, principalmente nas paredes e fundo do balde até a mistura se tornar totalmente homogênea.
- Após a mistura, despeje a mistura sobre a superfície preparada para impermeabilizar e espalhe.
- Certifique-se que a membrana **weberdry pur seal** é aplicada passadas 6 a 12 horas, da aplicação do **weberprim EP 2K** e enquanto este ainda apresentar “tack”.
- Certifique-se de aplicar a mistura dentro do tempo de vida útil da mistura estipulado.
- Todas as instruções de aplicação da membrana **weberdry pur seal** devem ser consultadas na ficha técnica do sistema **weberdry pur**.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em construir.saint-gobain.pt.
- Como medida de proteção individual deve usar luvas não absorventes, máscara de proteção de poeiras e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.
- Apenas para uso profissional.



Apresentação

- Baldes metálicos de 750 g

Cor

Cinza

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e em local seco, fresco, sem exposição direta ao sol (5 °C - 30 °C) e ao abrigo de humidade e fontes de ignição.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- a) Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- b) Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- a) Saná-los e/ou retificá-los;
- b) Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- c) Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceites, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.